



ПРОТОКОЛ № 9

от « 17 » мая 2021 г.

Вид испытания	Испытание бетона плит ПБ на морозостойкость по ГОСТ 10060-2012
Проектная марка бетона по морозостойкости	500 циклов
Наименование изделий	Бетон В40 (состав № 17)
Дата испытания	Начало 22.03.21 г. Окончание 15.05.21 г.
Тип оборудования	Морозильная камера КМ-0,70 № 080223
Метод испытания	Ускоренный метод определения морозостойкости по ГОСТ 10060-2012 раздел 6, пункт 6.1
Результаты испытаний	Образцы бетона выдержали 500 циклов испытаний без потери прочности, что соответствует марке по морозостойкости F ₁₅₀₀

Начальник ПИЛСМ

И.В.Павлова